

CO-PRO ANHYDRIETGEBONDEN EGALISATIEMIDDEL

A2

Voor het maken van egale ondergronden voor verlijmingswerkzaamheden.

TOEPASSING

- Zandcement en anhydriet (gips) dekvloeren
- Beton
- Spaanplaat en OSB platen
- Tegel- en terrazvloeren
- Gietasfalt tot 10 mm dikte
- Ondergronden met oude egalisatie- en/of lijmresten
- Voor maximale bewapening dien je minimaal 5mm aan te brengen

VEZELVERSTERKT EGALISEER MIDDEL OP BASIS VAN CALCIUMSULFAAT VOOR LAAGDIKTES TOT 30MM

Productvoordelen

- VOORKOMT SCHEUREN DOOR VEZELBEWAPENING
- UITERMATE GESCHIKT VOOR HET RENOVEREN VAN OUDE ONDERGRONDEN
- ZEER SPANNINGSARM
- EGALISEREN VAN 3 TOT 30 MM IN ÉÉN ARBEIDSGANG
- ZEER EMISSIEARM
- DRUKVASTHEID C40 / BUIGSTERKTE F10

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer) res. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoudsinstructies). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Eventueel cementsluiser verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, gladde oppervlakken, zoals tegelvloeren grondig reinigen en opschuren. De ondergrond voorstrijken met Co-pro Universele primer alvorens te egaliseren. Wanneer de vloer niet voldoende droog is dient er eerst een vochtscherm te worden aangebracht.

VERWERKING

Giet 4,5-5,0 liter schoon water in een schone aanmaakkuip. Meng de inhoud van deze hele zak er mechanisch doorheen met een geschikte elektrische mengmachine tot het mengsel klontvrij is. Het gemengde materiaal op de ondergrond gieten en verdelen met een vlakspaan. Om maximaal gebruik te maken van de eigenschappen van deze vezelversterkte egaline dien je minimaal een laagdikte van 5 mm aan te brengen. Bij laagdiktes van meer dan 10 mm tot max. 30 mm dient er 30 % gevuurdroog kwartszand (0 – 2 mm) te worden toegevoegd aan het mengsel.

ALLES VOOR JE **VLOER!**

CO
PRO

Artikelnummer
4895962011



Scan deze QR
voor meer info.



>>

TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking:	Zak 25 kg.
Houdbaarheid:	In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren.
Waterhoeveelheid:	4,5-5,0 ltr. per 25 kg zak
Verbruik	Ca. 1,6 kg/m ² per mm
Verwerkingstijd*:	Ca. 25 minuten
Beloopbaar na*:	3 uur
Belegbaar na*:	ca. 24 uur tot 3 mm laagdikte Bij grotere laagdiktes per extra mm 24 uur
Temperatuurbestendigheid:	- Na uitharding: tot max. +50 °C, geschikt voor vloeren met vloerverwarming - voor transport: -20 °C tot +50 °C - voor opslag: 0 °C tot +50 °C
Bestendigheid:	Zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529 vanaf 1 mm laagdikte

* De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23 °C / 50 % rv). Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

BELANGRIJK

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15 °C, de luchttemperatuur hoger is dan 18 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75 %. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen
- Als het oppervlak na het aanbrengen van het egaliseermiddel langere tijd onbedekt blijft, kan dit scheurvorming veroorzaken. Daarom dienen geëgaliseerde oppervlakken zo snel mogelijk te worden bedekt met vloerbedekking.
- Voorkom tocht en direct zonlicht tijdens droogproces, vloerverwarming dient 24 uur voor egalisatie uit te staan.
- Niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.
- Aangebroken verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
- Niet buiten of op vochtige plaatsen gebruiken.

PRODUCTVEILIGHEID

Er is op de middellange of lange termijn geen uitstoot van noemenswaardige concentraties vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht te verwachten. Zorg echter voor een goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van dit product. Het product heeft een sterke alkalische reactie met vocht; bescherm daarom de huid en ogen. Na contact onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij contact met de ogen tevens een arts raadplegen. Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad. Buiten bereik van kinderen houden.

AFVALVERWERKING

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharte productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharte productresten als chemisch afval.



ALLES VOOR JE VLOER!

CC PRO